COPERNIT
WATERPROOFING PRODUCTS

promaenergo
stavebno izolačné systémy
Proma-Energosystémy spol.s r.o.
www.copernit.sk

SBS - 25 °C	Technický list výrobku: G24K05XV003 **Timberpol 500 g TEX** **Asfaltový hydroizolačný modifikovaný pás**	CE 0958-CPD-DK031/2 0958-CPD-DK033/2

Opis: Špeciálny priedušný asfaltový hydroizolačný modifikovaný pás SBS (styren-butadien-styren) vystužený kalandrovaným netkaným polyesterom typu spunbond. Na spodnej i na vrchnej strane výrobku je nanesený netkané polypropylénové rúno v rôznych farebných kombináciach.

Použitie: Podľa normy EN 13859: sa doporučuje ako podkladová vrstva pod skladané krytiny, najmä pod asfaltové šindle v občianskom a priemyselnom staviteľstve.

Balenie: Pásy o rozmere 1 m x 30 m súdodávané na palete o rozmere 113 x 117 cm. Na palete je 42 roliek = 1.260 m^2. Rolky sú zabezpečené proti rozbaleniu baliacimi páskami.

Skladovanie: Rolky musia byť skladované v jednej vrstve vo vertikálnej polohe. Musia byť chránené pred priamym slnečným žiarením a inými zdrojmi tepla, ktoré by mohli spôsobiť ich deformáciu.

Preprava: Rolky musia byť prepravované v jednej vrstve vo vertikálnej polohe.

TECHNICKÝ LIST

Charakteristika	Norma	Merná jednotka	Timberpol TEX	Tolerancia
Dĺžka	EN1848 -1	m	30	- 1%
Šírka	EN1848 -1	m	1	- 1%
Priamosť	EN1848 -1	-	≤60 mm na 30 m	
Plošná hmotnosť	EN1849 -1	Kg/m^2	0,5	±10 %
Hrúbka	EN1849 -1	mm	-	
Viditeľné chyby	EN1850	-	bez chýb	
Maximálna sila v ťahu • pozdĺžne • priečne	EN12311 -1	N/5cm	450 300	±20%
Ťažnosť • pozdĺžne • priečne	EN12311 -1	%	40 40	± 15
Odolnosť proti pretrhnutiu (driekom klinca) • pozdĺžne • priečne	EN12310 -1	N	180 180	±20%
Rozmerová stálosť	EN1107 -1	%	≤0,6	-
Ohybnosť pri nízkej teplote (elasticita)	EN1109	°C	≤- 25	-
Odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote	EN 1110	°C	≥100	-
Vodotesnosť	EN1928		Trieda W1	-
Priepustnosť vodných pár	EN1931	μ	52.000	
Difúzia vodných pár (S_d)	EN1931	m	33,8	
Reakcia na oheň	EN1350 -1	-	Trieda E	-

Január 2014

Materiál môže byť vyrobený podľa požiadaviek spotrebiteľa.

Copernit S.p.a.
via Provinciale Est, 64 - 46020 Pegognaga (Mantova) Italy
Tel. +39 0376 554911 - Fax +39 0376 550177
C.F. e P.I. IT 02095570202 - Reg. Imprese di Mantova n. 02095570202 – REA 223669
www.copernit.it – E-mail: info@copernit.it

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° 176322