

SBS - 20 °C	Technický list výrobku : GE14M52H00DAC Astroflex mineral Pv250 S52H Asfaltový hydroizolačný modifikovaný pás	CE GB14/ 92057
------------------------------	---	--------------------------

- Opis:** Asfaltový hydroizolačný pás modifikovaný SBS (styrén - butadyén - styrén) vystužený nosnou vložkou z netkaného stabilizovaného polyesteru. Na spodnej strane výrobku je nanosená rýchlo tavitelná PE fólia a vrchná strana je upravená minerálnym posypom z prírodnej bridlice v rôznych farebných odtieňoch.
- Použitie:** Podľa normy EN 13707: sa doporučuje ako vrchná vrstva v skladbách viacvrstvových hydroizolácií striech, terás, balkónov v občianskom a priemyselnom staviteľstve.
- Spracovanie:** Pás sa aplikuje natavením plameňom alebo mechanickým kotvením na vhodný podklad. Minimálna teplota ovzdušia i vlastného pásu min. +5° C. Počas chladného obdobia (medzná hodnota je teplota pri spracovaní) pred spracovaním temperujte v krytých priestoroch pri teplote najmenej +10)°C po dobu najmenej 12 hodín. Veľkosť priečnych spojov 150mm (min. 120mm) a pozdĺžnych spojov- presahov 100mm (min.80mm).
Odpad zo stavby sa môže spracovať spoločne s domácim odpadom - kód odpadu 170302 "Asfaltové zmesi bez dechtu" .
- Balenie:** Pásky o rozmere 1 m x 5,0 m sú dodávané na palete o rozmere 80x120 cm. Na palete je 28 roliek = 140 m². Rolky sú zabezpečené proti rozbaleniu baliacimi páskami.
- Skladovanie:** Rolky musia byť skladované v jednej vrstve vo vertikálnej polohe. Musia byť chránené pred priamym slnečným žiarením a inými zdrojmi tepla, ktoré by mohli spôsobiť ich deformáciu.
- Preprava:** Rolky musia byť prepravované v jednej vrstve vo vertikálnej polohe.

TECHNICKÝ LIST	Charakteristika	Norma	Merná jednotka	Fiberflex mineral	Tolerancia
	Dĺžka	EN1848 -1	m	5	- 1%
	Šírka	EN1848 -1	m	1	- 1%
	Priamosť	EN1848 -1	-	≤10 mm na 5 m	
	Plošná hmotnosť	EN1849 -1	Kg/m ²	-	
	Hrúbka	EN1849 -1	mm	5,2	±12%
	Viditeľné chyby	EN1850	-	bez chýb	
	Maximálna sila v ťahu • pozdĺžne • priečne	EN12311 -1	N/5cm	500 400	±20%
	Ťažnosť • pozdĺžne • priečne	EN12311 -1	%	35 35	± 15
	Odolnosť proti pretrhnutiu (driekom klinca) • pozdĺžne • priečne	EN12310 -1	N	140 140	±20%
	Odolnosť proti statickej záťaži,metóda A	EN12730 -1	kg	15	-
	Odolnosť proti nárazu	EN12691	mm	800	-
	Rozmerová stálosť	EN1107 -1	%	≤ - 0,3	-
	Ohybnosť pri nízkej teplote (elasticita)	EN1109	°C	≤ - 20	-
	Odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote	EN1110	°C	≥100	-
	Reakcia na oheň	EN1350 -1	-	TriedaE	-
	Pôsobenie vonkajšieho zdroja ohňa	EN13501 -5	-	F roof	-
	Vodotesnosť	EN1928	kPa	60	-
	Priepustnosť vodných pár	EN1931	μ	25.000	
	Príľnavosť posypu	EN12039	%	max. 20%	±10%

Jún 2016

Copernit S.p.a.

via Provinciale Est, 64 - 46020 Pegognaga (Mantova) Italy

Tel. +39 0376 554911 - Fax +39 0376 550177

C.F. e P.I. IT 02095570202 - Reg. Imprese di Mantova n. 02095570202 – REA 223669

www.copernit.it – E-mail: info@copernit.it

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

N° 176322

