

APP -5 °C	Technický list výrobku : GE19M30000 Sintopol 3 mm Asfaltový hydroizolačný modifikovaný pás	 GB14/ 92057
--------------	---	--

- Opis:** Asfaltový hydroizolačný modifikovaný pás s APP (ataktický polypropylén) s nosnou vložkou z netkaného stabilizovaného polyesteru. Na spodnej strane výrobku je nanosená rýchlo taviteľná PE fólia a vrchná strana je upravená jemnozrnným pieskom.
- Použitie:** Podľa normy EN13707, EN13969, 13970 : sa doporučuje ako podkladový pás proti vlhkosti do viacvrstvových hydroizolácií striech terás, balkónov v občianskom a priemyselnom staviteľstve, prípadne ako paroizolácia, alebo v systémoch spodných stavieb ako pás proti vlhkosti a tlakovej vode - typ T. Používa sa aj ako izolácia PROTI RADÓNU.
- Spracovanie:** Pás sa aplikuje natavením plameňom alebo mechanickým kotvením na vhodný podklad. Minimálna teplota ovzdušia i vlastného pásu min. +5° C. Počas chladného obdobia (medzná hodnota je teplota pri spracovaní) pred spracovaním temperujte v krytých priestoroch pri teplote najmenej + 10 °C podobu najmenej 12 hodín. Veľkosť priečnych spojov 150 mm (min. 120 mm) a pozdĺžnych spojov - presahov 100 mm (min. 80 mm). Odpad zo stavby sa môže spracovať spoločne s domácim odpadom - kód odpadu 170302 "Asfaltové zmesi bez dechtu" .
- Balenie:** Pásky o rozmere 1 m x 10 m sú dodávané na palete o rozmere 113 x 117 cm. Na palete je 30 roliek = 300 m². Rolkysú zabezpečené proti rozbaleniu baliacimi páskami.
- Skladovanie:** Rolkysú musia byť skladované v jednej vrstve vo vertikálnej polohe. Musia byť chránené pred priamym slnečným žiarením a inými zdrojmi tepla, ktoré by mohli spôsobiť ich deformáciu.
- Preprava:** Rolkysú musia byť prepravované v jednej vrstve vo vertikálnej polohe.

CE certifikát - GB14/92057 • Rok: 2014 • Identifikační údaje notifikované osoby č.0 120.

Adresa: SGS United Kingdom Limited , Unit202B WorleParkway, Weston -super-Mare, BS226WA, (UK)

Technická dokumentácia výrobku je priebežne doplňovaná správami autorizovanej osoby o vyhodnotení dohľadu alebo kontroly.

TECHNICKÝ LIST	Charakteristika	Norma	Merná jednotka	Sintopol	Tolerancia
	Dĺžka	EN1848 -1	m	10	- 1%
	Šírka	EN1848 -1	m	1	- 1%
	Priamosť	EN1848 -1	-	≤20 mm na 10m	
	Plošná hmotnosť	EN1849 -1	Kg/m ²	4,0	±10 %
	Hrúbka	EN1849 -1	mm	3,0	±5 %
	Viditeľné chyby	EN1850	-	bez chýb	
	Maximálna sila v ťahu • pozdĺžne • priečne	EN12311 -1	N/5cm	400 300	±20%
	Ťažnosť • pozdĺžne • priečne	EN12311 -1	%	35 35	± 15
	Odolnosť proti pretrhnutiu (driekom klinca) • pozdĺžne • priečne	EN12310 -1	N	130 130	±3 0%
	Odolnosť proti statickej záťaži,metódaA	EN12730 -1	kg	10	-
	Odolnosť proti nárazu	EN12691	mm	700	-
	Rozmerová stálosť	EN1107 -1	%	≤- 0,3	-
	Ohybnosť pri nízkej teplote (elasticita)	EN1109	°C	≤- 5	-
	Odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote	EN1110	°C	≥120	-
	Reakcia na oheň	EN1350 -1	-	TriedaE	-
	Pôsobenie vonkajšieho zdroja ohňa	EN13501 -5	-	Froof	-
	Vodotesnosť	EN1928	kPa	60	-
	Priepustnosť vodných pár	EN1931	μ	25.000	

Február 2015